

	Type	L #	Hits	Search T xt	DBs	Tim Stamp
1	BRS	L1	28795	copper adj foil	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:10
2	BRS	L2	192619	crystalliz\$6	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:11
3	BRS	L3	223726 2	ceramic or resin	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:11
4	BRS	L4	296585	constituent	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:12
5	BRS	L5	173474 3	thickness	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:12

	Typ	L #	Hits	Search T xt	DBs	Tim Stamp
6	BRS	L6	4	S-HTE adj foil	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:12
7	BRS	L7	74345	"young's modulus" or ((elastic or elasticity) near2 modulus)	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:14
8	BRS	L8	8	1 same 2 same 3	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:14
9	BRS	L9	41461	hot adj press\$6	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:15
10	BRS	L10	602626	laminate or laminating or laminated	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:15

	Type	L #	Hits	S arch Text	DBs	Tim Stamp
11	BRS	L11	323	1 and 2 and 3 and 10	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:15
12	BRS	L12	26	11 and 7	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:15
13	BRS	L13	113	1 and 2 and 3 and 4	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:16
14	BRS	L14	44	1 and 2 and 3 and 9	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:17
15	BRS	L15	5148	1 same 3 same 10	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:17

	Type	L #	Hits	S arch Text	DBs	Tim Stamp
16	BRS	L16	238	15 and 7	USPAT; US-PGP UB; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B	2004/05/27 18:17